

ACIER

Les teintes classiques

LES JAUNES	LES ROUGES ET BRUNS	LES BLEUS	LES VERTS	LES GRIS	LES NOIRS ET BLANCS

Les tôles plastifiées

LES BOIS

Les teintes spéciales

LES MÉTALLISÉES	LES TENDANCES

Les tôles plastées

Blanc
Gris clair
Gris anthracite

Guide de choix des revêtements en acier galvanisé prélaqué

Revêtements organiques ⁽¹⁾	NF EN10169 A1			ATMOSPHÈRES EXTÉRIEURES								
	Catégorie XP 34-301	Catégorie UV	Catégorie Corrosion	Rural non polluée	Urbaine & Industrielle		Marine			Spéciale		
					Normal	Sévère	20 à 10 km	10 à 5 km	Bord de mer (5 à 1 km) ⁽²⁾	Mont	Fort U.V.	Particulaire
• Polyester 25 microns	III	R02	RC3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Polyester 35 microns	V	R04	RC4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Polyuréthane 35 microns	VI	R05	RC4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Polyuréthane modifié polyamide 50 à 60 microns	VI	R06	RC5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Revêtements organiques ⁽¹⁾	NF EN10169 A1		AMBIANCES INTÉRIEURES					
	Catégorie XP 34-301	Catégorie humidité	Non agressive			Faiblement agressive	Agressive	Très agressive
			Faible hygrométrie	Moyenne hygrométrie	Forte hygrométrie	Humide (forte hygrométrie)	Très humide (très forte hygrométrie)	Très humide (forte hygrométrie)
• Polyester 7 microns (revêtement de bande)	I	CP11	✓	—	—	—	—	—
• Polyester 15 microns	II	CP12	✓	✓	—	—	—	—
• Polyester 25 microns	III	CP13	✓	✓	✓	—	—	—
• Polyester 35 microns	III	CP14	✓	✓	✓	—	—	—
• Polyuréthane 35 microns	III	CP14	✓	✓	✓	—	—	—
• Polyuréthane modifié polyamide 50 à 60 microns	IV	CP14	✓	✓	✓	✓	—	—

✓ Revêtement adapté ✎ Consultation et accord du producteur — Non adapté

[1] Sauf spécification contraire à la commande, la face verso est systématiquement revêtue d'un envers de bande de catégorie I ou CP11. Dans certains cas d'utilisation, l'envers de bande standard doit être remplacé par un revêtement adapté à l'environnement.
[2] A l'exclusion du front de mer, une consultation et accord du producteur sont nécessaires.

ALUMINIUM

LES TEINTES CLAIRES	LES TEINTES FONCÉES	LES BLANCS	LES GRIS ET NOIRS	LES MÉTALLISÉES

Δ Prélaqué poudre polyester 60µ
 ▲ Prélaqué liquide polyester 22 à 25µ

Les teintes foncées ne sont pas conseillées dans les zones à fort ensoleillement. Les teintes peuvent présenter une différence de nuance et nécessitent de passer les commandes par bâtiment complet ou au moins par façade complète et de garder le même sens de pose. Autres revêtements à nous consulter - Nous consulter pour connaître les disponibilités. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce nuancier, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des teintes.